

Серия	Название материала	Производитель	Толщина основы (мм)	МЗП (г/м²)	Гарантия на технические характеристики	Гарантия на сохранность внешнего вида	Толщина полимерного покрытия (мкм)	Полимерная основа	Поверхность	Покрытие обратной стороны						
ELITE	Quarzit ^{н/п}	ArcelorMittal Бельгия	0,5	ZA255	50	35	55	Полиуретан	Глянцевая	TwinColor						
	Quarzit Lite ^{н/п}				30	15	25		Матовая							
	Velur ^{н/п}				25		35	Полиэфир			Глянцевая					
	Atlas ^{н/п}						25									
	Atlas X	Россия		Z275	50	25	50	Полиуретан	Матовая	Эпоксидная Серая						
	GreenCoat Pural BT ^{н/п} 	SSAB Финляндия								Эпоксидная Серая/RAL1015						
	GreenCoat Pural BT, matt ^{н/п} 	Россия			40	20			Глянцевая	Эпоксидная Серая						
	PurPro Matt									Эпоксидная Серая/RAL1015						
	PurPro ^{н/п} 				25	15		Полиэфир	Матовая	TwinColor						
	Velur X															
PREMIUM	PurLite Matt	Россия	0,5	Z180	30	15	35	Полиуретан	Матовая	Эпоксидная Серая/RAL1015						
	Satin Matt			Z180	25		35									
	Satin Matt TX						25									
	RoofTop Бархат	Северсталь Россия			10	25-30	Полиэфир	Эпоксидная Серая								
	Drap Drap TX Drap ST Drap TR Drap TwinColor Drap TX TwinColor	Россия	0,45/0,5	Z100-140	20	10				25						
									Z140	25/25	TwinColor					
									Drap-double TX	Равна лицевой						
	Satin		0,5	Z100-140				25	Глянцевая	Эпоксидная Серая						
STANDART	Полиэстер PE	Россия	0,45	Z60-100	10	5	25	Полиэфир	Глянцевая	Эпоксидная Серая						
	Полиэстер PE двс			Z60-140			25/25			Равна лицевой						
	Полиэстер PE		0,8	Z100			25			Эпоксидная Серая						
			0,7	Z60-100												
			0,4*													
	Полиэстер PE двс		0,4	Z100	2	2	Матовая		Равна лицевой							
	Полиэстер PE Matt двс			-		-										
	Цинк		0,35/0,4/0,45/0,5/0,55/0,7/0,8/0,9	Z60-140	6 месяцев	-	-	-	-	-						
DESIGN	Print Elite	Южная Корея	0,45	Z140	20	10	30	Полиэфир	Матовая	TwinColor						
	Print-double Elite						30/30			Равна лицевой						
	Print Premium	Россия			10	5	25			TwinColor						
	Print-double Premium						25/25			Равна лицевой						

(*) - для изготовления продукции возможно применение электроцинкованного подката с защитным слоем Zn 40

 - в полимерном покрытие есть гранулы полиамида

н/п - временно не поставляется